

GSM-MIG 307Si

WIG 307Si

Normbezeichnung:

DIN EN ISO 14343-A: W 18 8 Mn

DIN EN ISO 14343-A: W 18 8 Mn

AWS A-5.9: ER307 (mod.) Werkstoff-Nr.: 1.4370 AWS A-5.9: ER307 (mod.) Werkstoff-Nr.: 1.4370

Zulassungen: Eine aktuelle Zulassungsübersicht ist bei Bedarf anzufordern!

TÜV / DB TÜV / DB

Anwendungsbereich:

Weitgehend voll austenitisches, nicht magnetisierbares Schweißgut zum Schweißen von hoch kohlenstoffhaltigen, schwer schweißbaren Stählen, sowie Manganhartstählen. Thermoschockbeständig. Geeignet zum Fügen artverschiedener Stähle (Schwarz/Weiß Verbindung) und zum Auftragen von Pufferlagen für Hartauftragungen. Beim Schweißen den Nahtbereich gut säubern und auf einen gleichmäßige schnelle Zusatzwerkstoffzufuhr achten, um möglichst geringe Streckenenergie zu erreichen. Zunderbeständig bis +850 °C. Korrosionsbeständig bis 300 °C.

Wichtigste Grundwerkstoffe:

Gruppe 1.1 mit Gruppe 8.1	1.3401, 1.4000, 1.4021, 1.4512, hoch kohlenstoffhaltige und schwer schweißbare Stähle	
Gruppe 1.2 mit Gruppe 8.1	Mischverbindung zwischen Bau-, Feinkornbau- und Vergütungsstählen mit hochlegierten Cr- und CrNi(Mo)-Stählen; Hitzebeständige Stähle bis +850 °C, austenitische Manganhartstähle miteinander und mit anderen	
	Stählen. Kaltzähe Nickelstähle, z.B. 1.5637 10Ni14, 1.5680 12Ni9. Pufferlagen für Hartauftragung.	

Richtanalyse des reinen Schweißgutes:

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Мо	Cu	N
0,2	1,2	5 - 8	0,03	0,03	17 - 20	7 - 10	0,5	0,5	0,05

Mechanische Gütewerte des reinen Schweißgutes:

Dehngrenze R _{p0,2} [MPa]	Zugfestigkeit R _m [MPa]	Dehnung A ₅ [%]	Kerbschlagarbeit K _v [J]
≥ 350	≥ 500	≥ 25	44 (-196°C)

Verarbeitungshinweise:

Schweißposition MSG / WSG	Schutzgas MSG / WSG	Betriebstemperatur MSG / WSG
PA, PB, PC, PD, PE, PF/	M1, M2, M31/	-60 °C bis +350 °C /
PA, PB, PC, PD, PE, PF	I1	-120 °C bis +300 °C

Maße:

MSG auf Spule zu je 15 kg/VPE, 960 kg/EP		WSG zu je 5 kg/VPE, 25 kg/KRT, 960 kg/EP		
Abmessung	Artikelcode	Abmessung	Artikelcode	
0,8	411-208	1,0 x 1000	408-210	
1,0	411-210	1,2 x 1000	408-212	
1,2	411-212	1,6 x 1000	408-216	
MSG-Fass 520 mm zu je 240 kg		2,0 x 1000	408-220	
0,8	411-208F	2,4 x 1000	408-224	
1,0	411-210F	3,2 x 1000	408-232	
1,2	411-212F	4,0 x 1000	408-240	
		5,0 x 1000	408-250	

